



# POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)


[DOWNLOAD EM PDF](#)

IMPORTADO				NACIONAL			
CÓDIGO	IF (190°C/ 2,16kg)	DENSIDADE	MARCA	APLICAÇÃO	CÓDIGO BRASKEM	IF (190°C/ 2,16kg)	DENSIDADE
FILME	0,05 (190°C/ 2,16kg)	0.952		Sacolas e Bobinas picotadas	BF4810	0,45 (190°C/ 5kg)	0,948
	0,22 (190°C/ 5kg)			Sacolas e Bobinas picotadas Fundo estrela		0,33 (190°C/ 5kg)	
	0,05 (190°C/ 21,6kg)			Sopro tambores	HS5103	3 (190°C/ 2,16kg)	0,951
	0,32 (190°C/ 2,16kg)			Sopro embalagem consumo		0,33 (190°C/ 2,16kg)	
	0,32 (190°C/ 5kg)			Sopro embalagem consumo	BU004W	0,38 (190°C/ 2,16kg)	0,966
	0,32 (190°C/ 2,16kg)			Sopro embalagem consumo		0,34 (190°C/ 2,16kg)	
	0,32 (190°C/ 2,16kg)			Sopro embalagem industrial	GF4950HS	0,21 (190°C/ 2,16kg)	0,951
	0,32 (190°C/ 2,16kg)			Sopro embalagem consumo		0,3 (190°C/ 2,16kg)	
	0,32 (190°C/ 2,16kg)			Injeção caixas com UV	HS5403	7,2 (190°C/ 2,16kg)	0,951
	8 (190°C/ 2,16kg)			Injeção caixas com UV		4,5 (190°C/ 2,16kg)	
INJEÇÃO	8 (190°C/ 2,16kg)	0.964		Injeção caixas com UV	IA59U3	7,3 (190°C/ 2,16kg)	0,960
	8 (190°C/ 2,16kg)			Injeção caixas com UV		7 (190°C/ 2,16kg)	
	8 (190°C/ 2,16kg)			Injeção tampas	JV060U	20 (190°C/ 2,16kg)	0,955
	20 (190°C/ 2,16kg)			Injeção tampas		22 (190°C/ 2,16kg)	
	20 (190°C/ 2,16kg)			Injeção tampas	IB58	35 (190°C/ 2,16kg)	0,958
	30 (190°C/ 2,16kg)			Injeção tampas			

